

LM 203 MoS₂-Gleitlack 力魔Liqui Moly LM 203二硫化钼减磨涂层

产品描述 力魔Liqui Moly LM203是一种快干，树脂状的二硫化钼抗磨损漆，它分散在溶剂中。在低磨损情况下产生一种固体的粘性膜干性润滑剂。

- 产品特性**
- 在室温下干燥
 - 强粘度
 - 降低摩擦和磨损
 - 可靠的运行保护
 - 保证应急功能
 - 与矿物油不溶
 - 抗磨损
 - 快干
 - 耐辐射，真空气密

技术参数

外观	黑色/灰色膜/matt
基础	二硫化钼
Binder	酚树脂
载体液	乙醇
闪点	12°C
涂层厚度	5-15 um
操作温度范围	340°C短时间+400°C
附着速率	7m ² /Kg (12.5um涂层厚度时)

应用 在高载荷如齿轮，机架，仿形轴和连接器等作为驱动部件的前处理使用。用于金属成型和加工中液压机管接头，工件和工具的处理等润滑

使用指导 被涂层表面必须裸露，无油脂，干净。轻轻的粗加工表面，通过喷沙，金刚砂打磨，刻蚀，酸洗或磷化使之产生最佳的膜寿命。用气溶胶或油漆喷枪(0.8mm喷雾嘴/2-3bar)。也可以通过沉浸或刷洗(建议涂层厚度5-15um)。该产品也可以用丙酮，乙基醋酸盐，甲基乙基酮，甲基异丁基酮，乙基乙二醇乙酸酯或异丙基乙醇等稀释。干燥时间依靠使用溶剂的蒸发数。该产品

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

中的溶剂保证了润滑剂油膜在10分钟后变干，在1-2小时后拥有最大程度的硬度和磨损寿命。用热空气吹可以加速膜的干燥。当使用该产品时，必须做好相关的安全防护措施。使用后清洁喷雾嘴。

可用包装

LM 203 MoS2-Anti-Friction Lacquer	300 ml	Part no.4032
	1Kg	Part no.4033

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn