



上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



500 Mehrzweckfett

锂基润滑脂

用于中等负荷的滚动和滑动轴承的润滑

优点

- 挤压稳定
- 良好的防水性
- 应用广泛
- 延长润滑时间
- 减少磨损
- 减少维修费用
- 增加机械寿命

性能

NICRO 500 是一种高性能润滑脂，它有许多用途。该产品具有锂皂润滑脂所有良好的性能。**NICRO 500** 具有非常好的粘附、氧化和耐腐蚀性能，以及较长的使用寿命。该产品主要用于润滑滑动轴承、滚动轴承、螺栓和许多其他部件，可用于高低温条件以及冲击条件下。该产品在冲击、尘土飞扬的或潮湿的环境下提供足够的腐蚀保护，防止杂质侵入。

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn



应用领域

农业和林业
交通运输
模具制造
维护组织
空调机
隧道公司
玻璃厂
重型汽车制造
钢厂
铸造厂和供热厂
垃圾焚化设备

使用说明

以前用锂基润滑脂润滑过的部件，可以用 **NICRO 500** 再次润滑。如此多的 **NICRO 500** 重新补满，直到新的润滑剂明显的从润滑部位流出，这对于其他润滑剂的使用是有利的。大量的 **NICRO 500** 同时也防止灰尘、污垢和水的侵入。

技术资料

NICRO 500 Mehrzweckfett

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	软膏		
颜色	黄棕色		
气味	特有的气味		
滴点	188 °C		DIN 51801.1
油沉积	3 %	7 天, 40 °C	DIN 51817
腐蚀度	0		DIN 51802
氧化稳定性	0.3 bar	100 h, 100 °C	DIN 51808
挤压针入度	(270 - 290) mm/10	25 °C	DIN 51804.1
NLGI-等级	2		DIN 51818
耐温性	-30°C ~+110 °C 直到+ 120 °C	持久应力 短暂使用	
存储温度	-10°C ~+40 °C		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

润滑脂墨盒：400 g

塑料盒：1 kg

罐：10 kg

桶：180 kg

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn