



上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



506 Ökokalkseifenfett

钙基润滑脂

应用于有水的环境

优点

- 挤压稳定
- 良好的防水性
- 应用广泛
- 附着力好
- 延长润滑间隔
- 减少磨损
- 减少维修费用
- 增加机械寿命
- 易于生物降解
- 与所有的金属和塑料兼容

性能

NICRO 506 是一种耐老化的、具有优良的防水性能的高性能润滑脂，它有许多用途。该产品是一种钙基润滑脂，具有良好性能。

NICRO 506 具有非常好的粘附、氧化和耐腐蚀性能，以及较长的使用寿命。该产品主要用于润滑低速旋转的轴承、螺栓、节头和主轴，以及许多其他部件，最重要的是这些部件都与水接触。该产品也适用于水下环境使用。

NICRO 506 是为农业和林业机械损失的润滑、以及铁路基础设施的润滑而开发的。

根据 OECD 301 B **NICRO 506** 易于生物降解。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



应用领域

水泵
造船业
海洋研究
海军和军事
农业和林业
铁路公司
模具制造
维护组织
空调机
隧道公司
重型汽车制造

使用说明

以前用钙基润滑脂润滑过的部件，可以方便地用 **NICRO 506** 再次润滑。如此多的 **NICRO 506** 重新补满，直到新的润滑剂明显的从润滑部位流出，这对于使用其他产品是有利的。大量的 **NICRO 506** 同时也防尘和防水。

技术资料

NICRO 506 Ökokalkseifenfett

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	润滑脂		
颜色	黄棕色		
气味	特有的气味		
密度	0.92g/ml	20 °C	DIN 51 757
NLGI-等级	2		DIN 51 818
挤压针入度	(265 - 295) mm/10	25 °C	DIN 51 804第2部分
滴点	170 °C		DIN ISO 2176
水溶性	< 0.1 g/l	20 °C	
防腐性能	0 (0 = 满足)		DIN 51 802
生物降解性	容易		OECD 301 B
耐温性	-20 °C ~+80 °C 直到 100 °C	持久应力 短时间应力	

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

塑料盒：1 kg
铁皮桶：10 kg

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn